

**ΕΚΕΠΥ Α.Ε.**  
**CERECO S.A.**

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ**  
**TEST REPORT**  
**[ISO EN 17025]**

Κωδικός: 579  
Code Nr.:

Ημερ. Έκδοσης: 15/01/2003  
Date of issue:

Σελίδα: 2      Απο: 2  
Sheet :      Of :

**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - CONFIDENTIAL**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΗΣ - TEST DESCRIPTION :**  
**ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ-METHOD SPEC: *ΕΛΟΤ ΕΝ 998-01*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - PROCEDURE: *ΔΔΟ - 30*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ-PERFORMANCE DATE: *15/01/2003*

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-PREMISES: *ΕΚΕΠΥ Α.Ε*

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS**

**ΜΙΓΜΑ 1 (ΜΕ ΛΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟ) :**

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ
	ΑΜΜΟΣ : 50lt	ΑΜΜΟΣ: 1200gr
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ: 10Kg	ΤΣΙΜΕΝΤΟ: 200gr
	ΛΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ: 12lt	ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (σκόνη): 120gr ΝΕΡΟ: 230ml (13,1%)

*ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: (ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-03) : 14,0 cm*

ΑΝΤΟΧΕΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11)	03 ΗΜΕΡΩΝ 07 ΗΜΕΡΩΝ 28 ΗΜΕΡΩΝ	ΚΑΜΨΗ	ΘΛΙΨΗ
		3,1	9,1
		3,4	10,2
		5,0	16,6

**ΜΙΓΜΑ 2 (ΜΕ ΥΛΙΚΟ Α3):**

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ
	ΑΜΜΟΣ : 50lt	ΑΜΜΟΣ: 1260gr
	ΤΣΙΜΕΝΤΟ: 10Kg	ΤΣΙΜΕΝΤΟ: 210gr
	ΥΛΙΚΟ Α3 : 800gr	ΥΛΙΚΟ Α3 : 16,8gr ΝΕΡΟ: 200ml (11,9%)

*ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: (ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-03) : 13,6 cm*

ΑΝΤΟΧΕΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11)	03 ΗΜΕΡΩΝ 07 ΗΜΕΡΩΝ 28 ΗΜΕΡΩΝ	ΚΑΜΨΗ	ΘΛΙΨΗ
		2,1	7,2
		3,9	13,6
		5,4	20,1

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - REMARKS**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
NAME

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΑΚΕΑΣ  
Ερσονητής Τμήματος Τσιμέντου - Σκυροδέματος-Αδρανών

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
SIGNATURE